

防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 AT-R04-156 号
令和4年5月25日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 村上 研一



令和4年5月18日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合(イ)		適合	適合	適合	---

試験番号	A1220126
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	Technicolour Flux
素材・混用率	難燃ポリエステル 100%		
組織	平織	質量	20g/m ²
番手	タテ 22dtex	密度	タテ 40/cm
	ヨコ 22dtex		ヨコ 35/cm
備考			

防炎性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-R04-156

洗たく等の種類		洗たくなし						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下		20 cm以下		3回以上	
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4
	2	0	0	0	2	---	2	5
	3	0	0	0	3	---	3	4
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	5
	2	---	---	---			5	5
洗たく等の種類		水洗い洗たく						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下		20 cm以下		3回以上	
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	5
	2	0	0	0	2	---	2	5
	3	0	0	0	3	---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	5
	2	---	---	---			5	5
洗たく等の種類		ドライクリーニング						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下		20 cm以下		3回以上	
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4
	2	0	0	0	2	---	2	5
	3	0	0	0	3	---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	5
	2	---	---	---			5	5


注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R04-156 号
令和 4 年 5 月 2 5 日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 村上 研一



令和 4 年 5 月 2 5 日 付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類 : カテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
Technicolour Flux	初 回	A 1 2 2 0 1 2 6	令和 7 年 5 月 2 4 日
		以 下 余 白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
- 注 2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
- 注 3 用紙が不足の時は別紙を付す。