

Nympha

SAHCO



Nympha



740



350



550



450

Nympha

DK

Anvendelse Polstring

Beskrivelse 75% genanvendt bomuld, 25% polyester. Bredde 139 cm. Rapport 38 cm, ½ forskudt rapport. Vægt 700 g/lbm
Testning Lysægted 3-6 (ISO 1-8). Pilling 3-4 (ISO 1-5). Slidstyrke: 75.000 Martindale. Flammesikring BS 5852 Crib 5 med behandling, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013 med Cal. 117 compliant interliner
Vedligeholdelse Se ISO symboler

UK/US

Application Upholstery

Description 75% recycled cotton, 25% polyester. Width 139 cm / 54 ½ in. Repeat 38 cm / 15 in, ½ staggered repeat. Weight 700 g/lm 22.6 oz/sq
Tests Lightfastness 3-6 (ISO 1-8). Pilling 3-4 (ISO 1-5). Abrasion 75.000 Martindale*. Flame resistance BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013 with Cal. 117 compliant interliner
Care Please see the ISO symbols

DE

Anwendungsbereich Bezugsstoff

Beschreibung 75% recycelte Baumwolle, 25% Polyester. Breite 139 cm. Rapport 38 cm, ½ verschobener Rapport. Gewicht 700 g/lfd. Meter
Testergebnisse Lichtechtheit 3-6 (ISO 1-8). Pilling 3-4 (ISO 1-5). Scheuerfestigkeit 75.000 Martindale. Flammenschutz BS 5852 Crib 5 mit Behandlung, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013 mit Cal. 117 compliant interliner
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole

NL

Toepassing Bekleding stof

Omschrijving 75% gerecycled katoen, 25% polyester. Breedte 139 cm. Rapport 38 cm, ½ verspringend rapport. Gewicht 700 gr/str.m
Testgegevens Lichtechtheid 3-6 (ISO 1-8). Pilling 3-4 (ISO 1-5). Slijtvastheid 75.000 Martindale. Vlamvertragendheid BS 5852 Crib 5 met behandeling, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013 in combinatie met voering conform Cal. 117
Onderhoud Zie de ISO symbolen

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement

Description 75% coton recyclé, 25% polyester. Largeur 139 cm. Répétition 38 cm, Un demi raccord de décalage. Poids 700 g/ml
Tests Résistance à la lumière 3-6 (ISO 1-8). Boulochage 3-4 (ISO 1-5). Résistance à l'abrasion 75.000 Martindale. Normes au feu BS 5852 Crib 5 avec traitement, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013 avec intercalaire conforme au Cal. 117
Entretien Voir les symboles ISO

IT

Destinazione d'uso Tessuti per tappezzeria

Caratteristiche 75% cotone riciclato, 25% poliestere. Larghezza 139 cm. Ripetizione 38 cm, Rapporto sfalsato di ½. Peso 700 gr/ml
Test Resistenza alla luce 3-6 (ISO 1-8). Pilling 3-4 (ISO 1-5). Abrasione 75.000 Martindale. Ignifugazione BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013 con interliner conforme Cal. 117
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO

ES

Aplicación Tapicería

Descripción 75% algodón reciclado, 25% poliéster. Anchura 139 cm. Repetición 38 cm, ½ repetición escalonada. Peso 700 gr/ml
Pruebas Resistencia a la luz 3-6 (ISO 1-8). Relleno 3-4 (ISO 1-5). Resistencia al desgaste 75.000 Martindale. Resistencia al fuego BS 5852 Crib 5 con tratamiento, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013 con intercalado conforme al Cal. 117
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO

JP

用途 室内装飾用テキスタイル、
組成 再生綿糸 75%、ポリエステル 25%。
 幅 139 cm インチ。リピート 38 cm、½ ステップ柄。
 重さ 700 g/lin.m
テスト 耐光性 3-6 (ISO 1-8)。ピリング 3-4 (ISO 1-5)。マーチンデル法により摩擦運動約 75,000 回。防炎性 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 crib 5 に到達可能。BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013 with Cal. 117 compliant interliner
お手入れ 詳細は、ISO 認証をご覧ください

CN

应用 软装面料

成分 75% 再生棉, 25% 涤纶. 幅宽 139 cm. Repeat 38 cm, ½ 交错重复. 克重 700 g/lin.m
耐磨指数 耐光性 3-6 (ISO 1-8). 抗起球度 3-4 (ISO 1-5). 马丁代尔法约 75,000 转. 阻燃 特别耐火处理时 BS 5852 crib 5 可以满足, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013 with Cal. 117 compliant interliner
维护 请参阅 ISO 符号



* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention