

## RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

**NUMERO / NUMBER**

0945\DC\REA\22

**DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE**

13/07/2022

**BUSINESS AREA**

BA Product Conformity Assessment

**LABORATORIO / LABORATORY**

Reaction to Fire

**IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION**

AAREN

**CLIENTE / CUSTOMER**KVADRAT A/S  
Lundbergsvej, 10  
DK-8400 EBELTOFT (Denmark)**NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD**Norma Tecnica /Technical standard: UNI 9175:1987+FA1:1994; UNI 9176:1998  
Regola tecnica /Technical rule: D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

0945\DC\REA\22

13/07/2022

**Dati generali / General data**

Data ricevimento campione / Date of test specimen arrival: 04/07/2022

Data accettazione campione /Date of test specimen acceptance: 04/07/2022

Data inizio prove / Test beginning date: 12/07/2022

Data fine prove / Test end date: 12/07/2022

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20/B, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/ Deviations from test methods: NO/NO

**Campionamento/Sampling**

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The initial sampling has been done by the customer.

**Campioni analizzati / Samples tested:**

2 Provette campione denominate / 2 Specimens of sample identified:

AAREN

Descrizione : Tessuto 85% lana vergine, 5% nylon, 10% viscosa  
Description : 85% new wool, 5% nylon, 10% viscose fabric  
Massa areica : 630±10 g/m<sup>2</sup>  
Mass Unit area

0945\DC\REA\22

13/07/2022

Metodo di preparazione / Preparation procedure: D

Condizionamento / Conditioning: 20±2°C – 65±5 % u.r. per 24 ore  
20±2°C – 65±5 % r.h. for 24 hours

### Dichiarazioni /Statement

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested specimen

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent of the test center managing director

Rapporto di prova non valido ai sensi degli art. 1 e 13 del DM 26/03/1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7/12/1984 N° 818". / This test report is not valid according to art. 1 and 13 of 03/26/1985 Ministry of Interior Decree "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7/12/1984 N° 818".

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet.

E' stata utilizzata una imbottitura di riferimento costituita da poliuretano standard ignifugo con densità 25 Kg/m<sup>3</sup>. / A reference standard flame retardant polyurethane foam 25 Kg/m<sup>3</sup> density has been used.

0945\DC\REA\22

13/07/2022

**Risultati / Results:**

Metodo di prova / Test method:

UNI 9175:1987+FA1:1994

| Campione dichiarato / Sample identified: AAREN |  |   |      |       |                          |
|--|--|---|------|-------|--------------------------|
| Materiale sottoposto a prova<br>Tested Sample  |  | Esito prove per i vari tempi d'innescò [ s ]<br>Test results for each ignition time [ s ] |      |       |                          |
| Descrizione<br>Description                     | Identificazione<br>Provette<br>Specimens<br>identification | 20 s  | 80 s | 140 s |                          |
| Imbottitura<br>Padding                         | 1°   | Positivo / Positive (0s)  |      |       |                          |
|  | 2°   | Positivo / Positive (0s)  |      |       |                          |
| Rivestimento<br>e imbottitura                  | 1°   | Positivo / Positive (0s)  |      |       |                          |
|  | 2°   | Positivo / Positive (0s)  |      |       |                          |
| Cover and<br>padding                           | 1°   |   |      |       | Positivo / Positive (0s) |
|  | 2°   |   |      |       | Positivo / Positive (0s) |
|  | 1°   |   |      |       | Positivo / Positive (0s) |
|  | 2°   |   |      |       | Positivo / Positive (0s) |

0945\DC\REA\22

13/07/2022

**Classificazione / Classification:**

**Il campione è classificabile classe 1.IM (uno iemme)**  
**The sample is classified class 1.IM (one iemme)**


**DATA**  
**Date****Operating Sector Reaction to Fire**  
**Operating Sector Reaction to Fire****BA Product Conformity Assessment**  
**BA Product Conformity Assessment**

13/07/2022

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



P.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature and it's valid from the date of affixing the digital signature.