

防災性能試験結果明細書


〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 AT-R04-143 号

令和4年5月9日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協
理事長 村上 研



令和4年4月27日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合(イ)		適合	適合	適合	---

試験番号	A1220114
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	Erin II
素材・混用率	難燃ポリエステル 100%		
組織	平織	質量	97g/m ²
番手	好 28/1	密度	好 12/cm
	ヨ 28/1		ヨ 13/cm
備考			

防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-R04-143

洗たく等の種類		洗たくなし					
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 3秒以下	残じん時間 5秒以下	炭化面積 30 cm ² 以下	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長 20 cm以下	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数 3回以上
加熱	0	0	0	2	---	2	5
加熱	0	0	0	3	---	3	4
着炎後	---	---	---	4		4	4
3秒	---	---	---	5		5	5
加熱	---	---	---				
洗たく等の種類		水洗い洗たく					
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 3秒以下	残じん時間 5秒以下	炭化面積 30 cm ² 以下	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長 20 cm以下	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数 3回以上
加熱	0	0	0	2	---	2	4
加熱	0	0	0	3	---	3	4
着炎後	---	---	---	4		4	5
3秒	---	---	---	5		5	5
加熱	---	---	---				
洗たく等の種類		ドライクリーニング					
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 3秒以下	残じん時間 5秒以下	炭化面積 30 cm ² 以下	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長 20 cm以下	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数 3回以上
加熱	0	0	0	2	---	2	5
加熱	0	0	0	3	---	3	4
着炎後	---	---	---	4		4	5
3秒	---	---	---	5		5	4
加熱	---	---	---				


注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R04-143 号
令和4年5月9日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協
理事長 村上 研



令和4年5月9日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 登録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類:カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
Erin II	初回	A1220114	令和7年5月8日
		以下余白	

注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。