

防火性能試験結果明細書

[カーテン、布製ブラインド、暗幕、
 どん帳、舞台用幕、工事用シート]

日防試第 AT-R04-253 号
 令和4年9月21日

Kvadrat Japan株式会社 殿

公益財団法人日本防火協会
 理事長 村上 研一



令和4年9月14日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は
 下記及び別紙「防火性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適 合 区 分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング [※]	温水浸漬
適 合 (イ)		適 合	適 合	適 合	―――
試 験 番 号		A 1 2 2 0 2 0 7			
物 品 の 種 類	カーテン	商 品 名 又 は 銘 柄		Highlight	
素材・混用率	難燃 [※] ポリエステル 100%				
組 織	二重織	質 量		380g/m ²	
番 手	タテ 75D	密 度		タテ 156/cm	
	ヨコ 20/2 550dtex 300D			ヨコ 47/cm	
備 考					

防炎性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-R04-253

洗たく等の種類					洗たくなし				
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.		炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下			20 cm以下		
1分 加熱	1	0	0	5	1		---	1	5
	2	0	0	0	2		---	2	4
	3	0	0	5	3		---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	*	*	*				4	4
	2	0	0	5				5	5
洗たく等の種類					水洗い洗たく				
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.		炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下			20 cm以下		
1分 加熱	1	0	0	5	1		---	1	5
	2	0	0	5	2		---	2	5
	3	0	0	0	3		---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	4				4	5
	2	*	*	*				5	5
洗たく等の種類					ドライクリーニング				
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.		炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下			20 cm以下		
1分 加熱	1	0	0	0	1		---	1	5
	2	0	0	0	2		---	2	5
	3	0	0	0	3		---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---				4	4
	2	---	---	---				5	5


注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R04-253 号
令和4年9月21日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 村上 研



令和4年9月21日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類:カーテン

商品名又は銘柄	登 録 の 区 分	試 験 番 号	登 録 有 効 期 限
Highlight	初 回	A 1 2 2 0 2 0 7	令和7年9月20日
		以 下 余 白	

注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。