

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R07-207 号
令和7年10月2日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 清水 洋文



令和7年10月2日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類 :カーテン

| 商品名又は銘柄 | 登録の区分 | 試験番号 | 登録有効期限 |
|---------|-------|-----------------|------------|
| Reverse | 初 回 | A 1 2 5 0 1 7 8 | 令和10年10月1日 |
| | | 以 下 余 白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
- 注 2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
- 注 3 用紙が不足の時は別紙を付す。

防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 AT-R07-207 号
令和7年10月2日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 清水 洋 文



令和7年9月26日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

| 適合区分 | 洗たく等種類別の試験結果 | 洗たくなし | 水洗い洗たく | ドライクリーニング | 温水浸漬 |
|-------|--------------|-------|--------|-----------|------|
| 適合(イ) | | 適合 | 適合 | 適合 | --- |

| | |
|------|----------|
| 試験番号 | A1250178 |
|------|----------|

| | | | |
|--------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| 物品の種類 | カーテン | 商品名 又は 銘柄 | Reverse |
| 素材・混用率 | 再生難燃 ^ホ ポリエステル 100% | | |
| 組織 | ジャカード ^ド (平2枚合せ) | 質量 | 141g/m ² |
| 番手 | タテ 17/1 NM | 密度 | タテ 20cm |
| | ヨコ 17/1 NM | | ヨコ 19cm |
| 備考 | | | |

防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-R07-207

| 洗たく等の種類 | | 洗たくなし | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|------|-----------------------|-----|-----------------------|------|------|
| 測定項目 適合基準 試験No. | 残炎時間 | 残じん時間 | 炭化面積 | 測定項目 適合基準 試験No. | 炭化長 | 測定項目 適合基準 試験No. | 接炎回数 | |
| | | | | | | | | 3秒以下 |
| 1分 加熱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 1 | 4 |
| | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | --- | 2 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 | 4 |
| 着炎後 3秒 加熱 | 1 | * | * | * | | | 4 | 4 |
| | 2 | * | * | * | | | 5 | 4 |
| 洗たく等の種類 | | 水洗い洗たく | | | | | | |
| 測定項目 適合基準 試験No. | 残炎時間 | 残じん時間 | 炭化面積 | 測定項目 適合基準 試験No. | 炭化長 | 測定項目 適合基準 試験No. | 接炎回数 | |
| | | | | | | | | 3秒以下 |
| 1分 加熱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 1 | 4 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | 2 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 | 4 |
| 着炎後 3秒 加熱 | 1 | --- | --- | --- | | | 4 | 4 |
| | 2 | --- | --- | --- | | | 5 | 4 |
| 洗たく等の種類 | | ドライクリーニング | | | | | | |
| 測定項目 適合基準 試験No. | 残炎時間 | 残じん時間 | 炭化面積 | 測定項目 適合基準 試験No. | 炭化長 | 測定項目 適合基準 試験No. | 接炎回数 | |
| | | | | | | | | 3秒以下 |
| 1分 加熱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 1 | 4 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | 2 | 3 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 | 4 |
| 着炎後 3秒 加熱 | 1 | --- | --- | --- | | | 4 | 4 |
| | 2 | --- | --- | --- | | | 5 | 4 |

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す