


# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R07-154 号  
令和7年7月16日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 清水 洋



令和7年7月16日付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

## 記

防災物品等の種類:カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
Ash	初 回	A1250131	令和10年7月15日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。


# 防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 AT-R07-154 号  
令和7年7月16日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協  
理事長 清水 洋



令和7年7月9日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

### 記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合(イ)		適合	適合	適合	---

試験番号	A1250131
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	Ash
素材・混用率	難燃ポリエステル 100%		
組織	タタ(平織)	質量	85.8g/m <sup>2</sup>
番手	タ 100d	密度	タ 33/cm
	タ 100d		タ 34/cm
備考			

## 防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-R07-154

洗たく等の種類		洗たくなし							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 3秒以下	残じん時間 5秒以下	炭化面積 30 cm <sup>2</sup> 以下	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長 20 cm以下	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数 3回以上		
加熱	0	0	0	2	---	2	5		
加熱	0	0	0	3	---	3	4		
着炎後	---	---	---			4	5		
3秒	---	---	---			5	4		
加熱	---	---	---						
洗たく等の種類		水洗い洗たく							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 3秒以下	残じん時間 5秒以下	炭化面積 30 cm <sup>2</sup> 以下	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長 20 cm以下	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数 3回以上		
加熱	0	0	0	2	---	2	5		
加熱	0	0	0	3	---	3	4		
着炎後	---	---	---			4	5		
3秒	---	---	---			5	4		
加熱	---	---	---						
洗たく等の種類		ドライクリーニング							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 3秒以下	残じん時間 5秒以下	炭化面積 30 cm <sup>2</sup> 以下	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長 20 cm以下	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数 3回以上		
加熱	0	0	0	2	---	2	4		
加熱	0	0	0	3	---	3	4		
着炎後	---	---	---			4	4		
3秒	---	---	---			5	4		
加熱	---	---	---						

注 \* は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す