

# 防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 AT-R08-057 号  
令和 8 年 2 月 2 4 日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 清水 洋



令和 8 年 2 月 1 6 日 付で受付けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書 2」のとおりです。

## 記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング*	温水浸漬
適合(イ)		適合	適合	適合	---

試験番号	A1260042
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	Daybreak3
素材・混用率	再生難燃ポリエステル 100%		
組織	平織	質量	110g/m <sup>2</sup>
番手	ﾀﾝ 332D	密度	ﾀﾝ 16/cm
	ｺ 332D		ｺ 13/cm
備考			

## 防炎性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-R08-057

洗たく等の種類		洗たくなし					
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
1分 加熱	1	0	0	1	---	1	5
	2	0	0	2	---	2	5
	3	0	0	3	---	3	4
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	4	---	4	4
	2	---	---	5	---	5	4
洗たく等の種類		水洗い洗たく					
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
1分 加熱	1	0	0	1	---	1	4
	2	0	0	2	---	2	4
	3	0	0	3	---	3	4
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	4	---	4	4
	2	---	---	5	---	5	4
洗たく等の種類		ドライクリーニング					
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
1分 加熱	1	0	0	7	---	1	4
	2	0	0	0	---	2	4
	3	0	0	0	---	3	4
着炎後 3秒 加熱	1	*	*	*	---	4	4
	2	*	*	*	---	5	4


注 \* は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す

# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R08-057 号  
令和8年2月24日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 清水 洋 文



令和8年2月24日付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

## 記

防災物品等の種類 :カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
Daybreak3	初 回	A 1 2 6 0 0 4 2	令和11年2月23日
		以 下 余 白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。