

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R08-192 号
令和8年7月23日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 清水 洋 文



令和8年7月23日付で受付けました下記の防災物品等の
試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類：カーテン

商品名又は銘柄	登 録 の 区 分	試 験 番 号	登 録 有 効 期 限
Grassland	初 回	A 1 2 6 0 1 4 2	令和11年7月22日
		以 下 余 白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。

防炎性能試験結果明細書

[カーテン、布製ブラインド、暗幕、
 どん帳、舞台用幕、工事用シート]

日防試第 AT-R08-192 号
 令和 8 年 7 月 2 3 日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人 日本 防 炎 協 会
 理 事 長 清 水 洋 文



令和 8 年 7 月 1 6 日 付で受付けました試験試料の試験結果及び試験番号は
 下記及び別紙「防炎性能試験結果明細書 2」のとおりです。

記

適 合 区 分	洗たく等種類 別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適 合 (イ)		適 合	適 合	適 合	— — —

試 験 番 号	A 1 2 6 0 1 4 2
---------	-----------------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘 柄	Grassland
素材・混用率	再生難燃 ^ホ ポリエステル 100%		
組 織	ジャカード織	質 量	200g/m ²
番 手	ｸﾂ 102d ｺｺ 562d(Ne30/1(3*30/1))	密 度	ｸﾂ 61/cm ｺｺ 19/cm
備 考			

防炎性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-R08-192

洗たく等の種類					洗たくなし					
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.		炭化長	測定項目 適合基準 試験No.		接炎回数
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下			20 cm以下			3回以上
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4		
	2	0	0	6	2	---	2	4		
	3	0	0	0	3	---	3	4		
着炎後 3秒 加熱	1	*	*	*			4	4		
	2	*	*	*			5	4		
洗たく等の種類					水洗い洗たく					
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.		炭化長	測定項目 適合基準 試験No.		接炎回数
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下			20 cm以下			3回以上
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4		
	2	0	0	0	2	---	2	5		
	3	0	0	0	3	---	3	5		
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	5		
	2	---	---	---			5	5		
洗たく等の種類					ドライクリーニング					
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.		炭化長	測定項目 適合基準 試験No.		接炎回数
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下			20 cm以下			3回以上
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4		
	2	0	0	0	2	---	2	4		
	3	0	0	0	3	---	3	5		
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	5		
	2	---	---	---			5	4		

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す