

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R08-255 号
令和8年9月11日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 清水 洋 文



令和8年9月11日付で受付けました下記の防災物品等の
試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類 :カーテン

商品名又は銘柄	登 録 の 区 分	試 験 番 号	登 録 有 効 期 限
Unix II	初 回	A 1 2 6 0 1 8 9	令和11年9月10日
		以 下 余 白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。

防炎性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 AT-R08-255 号
令和8年9月10日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人 日本防炎協会
理事長 清水 洋 文



令和8年9月3日付で受け付けました試験試料の試験結果及び試験番号は
下記及び別紙「防炎性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合(イ)		適合	適合	適合	---

試験番号	A1260189
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	Unix II
素材・混用率	再生難燃ポリエステル 47% 再生ポリエステル 26% 難燃ポリエステル 22% ポリエステル 5%		
組織	トビ織	質量	280g/m ²
番手	タテ 300T, 334T ヨコ 591T	密度	タテ 100/cm ヨコ 49/cm
備考			

防炎性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-R08-255

洗たく等の種類					洗たくなし				
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下					
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4	
	2	0	0	5	2	---	2	4	
	3	0	0	6	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	*	*	*			4	4	
	2	0	0	4			5	4	
洗たく等の種類					水洗い洗たく				
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下					
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	4	
	2	0	0	5	2	---	2	4	
	3	0	0	5	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	4			4	4	
	2	0	0	5			5	4	
洗たく等の種類					ドライクリーニング				
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下					
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4	
	2	0	0	0	2	---	2	4	
	3	0	0	0	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	3	
	2	---	---	---			5	4	

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す