

防炎性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R08-258 号
 令和 8 年 9 月 1 1 日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防炎協会
 理事長 清水 洋 文



令和 8 年 9 月 1 1 日 付で受付けました下記の防炎物品等の
 試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

記

防炎物品等の種類 :カーテン

商品名又は銘柄	登 録 の 区 分	試 験 番 号	登 録 有 効 期 限
Linex II	初 回	A 1 2 6 0 1 9 2	令和11年9月10日
		以 下 余 白	

注 1 防炎物品等の種類(A, B, C・・・)ごとに別様とする。
 2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
 3 用紙が不足の時は別紙を付す。


防炎性能試験結果明細書

[カーテン、布製ブラインド、暗幕、
 どん帳、舞台用幕、工事用シート]

日防試第 AT-R08-258 号
 令和 8 年 9 月 1 1 日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人 日本 防 炎 協 会
 理 事 長 清 水 洋 文



令和 8 年 9 月 4 日 付で受付けました試験試料の試験結果及び試験番号は
 下記及び別紙「防炎性能試験結果明細書 2」のとおりです。

記

適 合 区 分	洗たく等種類 別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適 合 (イ)		適 合	適 合	適 合	---

試 験 番 号	A 1 2 6 0 1 9 2
---------	-----------------

物 品 の 種 類	カーテン	商 品 名 又 は 銘 柄	Linux II
素 材 ・ 混 用 率	再生ポリエステル 71% 難燃ポリエステル 29%		
組 織	トビレ織	質 量	119g/m ²
番 手	㌥ 303T ㌥ 303T, 331T	密 度	㌥ 44/cm ㌥ 41/cm
備 考			

防炎性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-R08-258

洗たく等の種類					洗たくなし				
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.		炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下			20 cm以下		
1分 加熱	1	0	0	0	1		---	1	5
	2	0	0	6	2		---	2	4
	3	0	0	0	3		---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	*	*	*				4	5
	2	*	*	*				5	5
洗たく等の種類					水洗い洗たく				
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.		炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下			20 cm以下		
1分 加熱	1	0	0	0	1		---	1	4
	2	0	0	0	2		---	2	4
	3	0	0	0	3		---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---				4	5
	2	---	---	---				5	4
洗たく等の種類					ドライクリーニング				
測定項目 適合基準 試験No.		残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.		炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
		3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下			20 cm以下		
1分 加熱	1	0	0	0	1		---	1	3
	2	0	0	0	2		---	2	4
	3	0	0	0	3		---	3	4
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---				4	4
	2	---	---	---				5	4

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す