00009

RAPPORTO DI PROVA / *TEST REPORT*

NUMERO / NUMBER

0269\DC\REA\26

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

12/02/2026

BUSINESS AREA

BA Building & Construction

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

HAFNON

CLIENTE / CUSTOMER

KVADRAT A/S
Lundbergsvej, 10
DK-8400 EBELTOFT

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

Norma Tecnica /Technical standard: UNI 9175:1987+FA1:1994; UNI 9176:1998
Regola tecnica /Technical rule: D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

CSI S.P.A. A SOCIO UNICO SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.
REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000
Sede legale
Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

Dati generali / General data

Data ricevimento campione / Date of test specimen arrival:	19/01/2026
Data accettazione campione / Date of test specimen acceptance:	19/01/2026
Data inizio prove / Test beginning date:	11/02/2026
Data fine prove / Test end date:	11/02/2026
Luogo di prova / Test site:	Viale Lombardia, 20/B, 20021 Bollate (MI) Italia
Deviazione dai metodi di prova / Deviations from test methods:	NO / NO

Campionamento / Sampling

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The initial sampling has been done by the customer.

Campioni analizzati / Samples tested:

2 Provette campione denominate / 2 Specimens of sample identified:

HAFNON
Descrizione: Tessuto 100% mohair (base cotone)
Description: 100% mohair (cotton base) fabric

Metodo di preparazione come da UNI 9176:1998 - DM 03/09/01: Preparation method according to UNI 9176:1998 – DM 03/09/01	D
Condizionamento / Conditioning:	20 ± 2°C – 65 ± 5% u.r. per 24 ore 20 ± 2°C – 65 ± 5% r.h. for 24 hours

Dichiarazioni /Statement

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato, così come ricevuto, da cui poi il laboratorio ha preparato i provini. / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested sample, as received and by which the laboratory prepared the specimens.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Laboratoio. / This test report cannot be reproduced partially without the consent of the test center managing director.

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. Il laboratorio ne declina ogni responsabilità. / The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet. The laboratory declines all responsibility.

Rapporto di prova non valido ai sensi degli art. 1 e 13 del DM 26/03/1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge7/12/1984 N° 818". / This test report is not valid according to art. 1 and 13 of 03/26/1985 Ministry of Interior Decree "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge7/12/1984 N° 818".

È stata utilizzata una imbottitura di riferimento costituita da poliuretano standard ignifugo con densità 25 Kg/m^3. / A reference standard flame retardant polyurethane foam 25 Kg/m^3 density has been used.

Risultati / Results:

Metodo di prova / Test method:

UNI 9175:1987+FA1:1994

Campione dichiarato / Sample identified: HAFNON				
Materiale sottoposto a prova Tested Sample		Esito prove per i vari tempi d'innesco Test results for each ignition time		
Descrizione Description	Identificazione Provette Specimens identification	20s	80s	140s
Imbottitura Padding	1°	Positivo / Positive (0s)		
	2°	Positivo / Positive (0s)		
Rivestimento e imbottitura Cover and padding	1°	Positivo / Positive (0s)		
	2°	Positivo / Positive (0s)		
	1°		Positivo / Positive (0s)	
	2°		Positivo / Positive (0s)	
	1°			Positivo / Positive (0s)
	2°			Positivo / Positive (0s)

Classificazione / Classification:

Il campione è classificabile classe 1.IM (uno iemme)
The sample is classified class 1.IM (one iemme)

DATA *Date*	Operating Sector Fire Reaction *Operating Sector Fire Reaction*	BA Building & Construction *BA Building & Construction*
	Dr. Lorenzo Zavaglio	Ing. Paolo Mele
12/02/2026		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / *The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature and it's valid from the date of affixing the digital signature*.