

# Prüfbericht



Process Safety

**Mehr Wert.  
Mehr Vertrauen.**

TÜV SÜD Process Safety · Mattenstrasse 22 · CH-4002 Basel · Schweiz

## Kvadrat A/S

Lundbergsvej 10  
DK-8400 Ebeltoft

## Bestimmung der Brandkennziffer von Memory 2 0116

### Zusammenfassung:

#### Brandkennziffer:

(Abgeleitetes Ergebnis der Prüfungen)

5.2

Die Prüfung erfolgte gemäss der „Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften: Baustoffe und Bauteile“, Teil B: Prüfbestimmungen, Ausgabe 1988 (mit Nachträgen 1990, 1994, 1995 und 2005) der: Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF), Bundesgasse 20, Postfach 8576, CH-3001 Bern.

Dieser Prüfbericht hat eine Gültigkeit von 5 Jahren nach Ausstellung.

Die einzelnen Prüfergebnisse befinden sich in den Tabellen ab Seite 2.

Patrick Greiner  
Autor

Christina Jermann  
Freigabe

Die Brandkennziffer beschreibt die Eigenschaften der geprüften Produkte bei Einwirkungen von Hitze und Flamme unter kontrollierten Laborbedingungen. Aus dieser Kennzahl dürfen keine Folgerungen über das Brandverhalten der Produkte bei den Bedingungen eines wirklichen Feuers abgeleitet werden.

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.

Datum: 21.10.2021

Unsere Zeichen: PRS-/KU

Bericht Nr. 405935-21-0450-02  
Lims 36931

Das Dokument besteht aus  
3 Seiten.

Seite 1 von 3

Die im Prüfbericht enthaltenen Ergebnisse beruhen allein auf Messungen an Prüfmustern, die dem Prüflabor vorlagen. Die Musterbezeichnung sowie ergänzende Informationen entsprechen den Angaben des Auftraggebers. Eine weitere Verifizierung wurde nicht vorgenommen. Der Prüfbericht darf nicht in Teilen, wohl aber im Ganzen kopiert werden und die Verwendung zu Werbezwecken bedarf der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD Schweiz AG.



egolf

Sitz: Zürich  
Handelsregister Zürich:  
CH-036.3.045.931-7  
MWSt Nr. CHE-115.162.623

Geschäftsleitung:  
Stefan Bauer  
Verwaltungsratspräsident:  
Christoph Schipper

Telefon: +41 58 517 80 20  
Telefax: +41 58 517 80 21  
[www.tuev-sued.ch](http://www.tuev-sued.ch)

TUV®

TÜV SÜD Schweiz AG  
Process Safety  
Mattenstrasse 22  
4002 Basel  
Schweiz



**Prüfgegenstand**

<b>Musterbezeichnung</b>	<b>Memory 2 0116</b>
Die Musterbezeichnung entspricht den Angaben des Auftraggebers. Eine weitere Verifizierung wird nicht vorgenommen.	
<b>Musterbeschreibung laut Auftraggeber:</b>	Bezugstoff, 100% Trevira Qualität: 3.0000; Batch Nr.: GA24583; Serien Nr.: GA24583-0401 Farbe: grau ca. 2 m <sup>2</sup> auf Rolle, 1.0mm dick Dichte: ca. 488 kg/m <sup>3</sup> Flächengewicht: ca. 488 g/m <sup>2</sup> Das Material wurde vom Kunden zur Verfügung gestellt Die Proben wurden im Labor vorbereitet.
<b>Eingangsdatum</b>	07.09.2021

**Angewandte Arbeitsvorschriften**

SAV-Nr.: 241 (Bestimmung des Brennbarkeitsgrades von Textilien nach SN 198898-1987)  
 SAV-Nr.: 242 (Bestimmung des Qualmgrades)

**Durchführung der Prüfung**

Die Bestimmungen wurden im Labor für Brand-, Explosionsschutz und Elektrostatik der TÜV SÜD Process Safety in Basel durchgeführt. Das Prüfverfahren beruht auf empirischen Grundlagen. Die Qualität des Prüfverfahrens wird durch periodische Vergleichsversuche mit anderen Labors oder mit Referenzgegenständen überwacht.

Die Proben wurden bis zum Test unter Raumbedingungen klimatisiert.

**Resultate und Auswertung**

**Schwerbrennbarkeitstest** nach SN 198898:

**Anforderungen:**

- Höhe der Flammenspitze ≤ 400 mm
- Nachbrennzeit < 5 Sekunden
- Glimmzeit ≤ 5 Minuten
- Zerstörte Strecke ≤ 150 mm

**Klassierung:**

- Der Brennbarkeitsgrad 5 ist erreicht, wenn 18 der 20 Proben alle Anforderungen erfüllen.

- **Prüfdicke:** 1.0 mm

**- Prüfrichtung**

**- Beflammungszeit in Sekunden**

- Höhe der Flammenspitze in mm

- Nachbrennzeit in Sekunden

- Glimmzeit in Sekunden

- zerstörte\* Strecke in mm

- brennendes Abtropfen

Längsrichtung / Kette									
15					3				
150	150	130	150	140	80	80	70	70	80
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120	110	100	120	130	50	60	45	50	60
Tropft brennend ab									

**Bemerkungen:** das Material schmilzt

**Brennverhalten:** schwerbrennbar.



- Prüfrichtung
- Beflammungszeit in Sekunden
- Höhe der Flammenspitze in mm
- Nachbrennzeit in Sekunden
- Glimmzeit in Sekunden
- zerstörte\* Strecke in mm
- brennendes Abtropfen

Querrichtung / Schuss									
15					3				
130	150	130	130	140	80	80	80	80	90
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
100	120	100	110	120	70	70	75	70	80
Tropft brennend ab									

**Bemerkungen:** das Material schmilzt

**Brennverhalten:** schwerbrennbar.

**Qualmtest:**

Bestimmung des Qualmgrades (*in Schale*): Masse=2.0 g

- Lichtabsorption in %

80	81	87
83%		

- Mittelwert

**Qualmverhalten:** mittlere Qualmbildung.

**Ende experimenteller Teil:** 21.10.2021

**Ende Prüfbericht**