


防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事中シート〕

日防試第 AT-R04-094 号
令和4年3月10日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 村上 研



令和4年3月4日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合(イ)		適合	適合	適合	---

試験番号	A1220079
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	Tampico
素材・混用率	難燃ポリエステル 100%		
組織	平織	質量	70g/m ²
番手	タテ 68/1	密度	タテ 23.5/cm
	ヨコ 68/1		ヨコ 22/cm
備考			

防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工用シート〕

AT-R04-094

洗たく等の種類		洗たくなし							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数		
								3秒以下	5秒以下
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4	
	2	0	0	6	2	---	2	4	
	3	0	0	0	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	*	*	*			4	4	
	2	*	*	*			5	4	
洗たく等の種類		水洗い洗たく							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数		
								3秒以下	5秒以下
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	5	
	2	0	0	0	2	---	2	5	
	3	0	0	0	3	---	3	5	
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	4	
	2	---	---	---			5	5	
洗たく等の種類		ドライクリーニング							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数		
								3秒以下	5秒以下
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4	
	2	0	0	0	2	---	2	4	
	3	0	0	0	3	---	3	5	
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	4	
	2	---	---	---			5	4	


注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R04-094 号
令和4年3月10日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協
理事長 村上 研



令和4年3月10日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 登録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類：カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
Tampico	初回	A1220079	令和7年3月9日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。