


# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R04-070 号  
令和4年2月18日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協  
理事長 村上 研



令和4年2月18日付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を 登録 しましたのでご通知します。

## 記

防災物品等の種類:カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
Atrium Outdoor	初回	A1220059	令和7年2月17日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。


# 防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 AT-R04-070 号  
令和4年2月18日

K v a d r a t J a p a n 株式会社 殿

公益財団法人日本防災協  
理事長 村上 研



令和4年2月10日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合(イ)		適合	適合	適合	---

試験番号	A1220059
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	Atrium Outdoor
素材・混用率	難燃ポリエステル 100%		
組織	変り織	質量	350g/m <sup>2</sup>
番手	疋 850dtex	密度	疋 24/cm
	ヨ 850dtex		ヨ 15/cm
備考			

## 防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工所用シート〕

AT-R04-070

洗たく等の種類		洗たくなし						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
								3秒以下
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	5
	2	0	0	6	2	---	2	5
	3	0	0	0	3	---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	6			4	5
	2	0	0	5			5	4
洗たく等の種類		水洗い洗たく						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
								3秒以下
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	5
	2	0	0	5	2	---	2	5
	3	0	0	7	3	---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	5			4	5
	2	0	0	5			5	5
洗たく等の種類		ドライクリーニング						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
								3秒以下
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	5
	2	0	0	5	2	---	2	5
	3	0	0	0	3	---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	5			4	5
	2	*	*	*			5	5

注 \* は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す